

HARDNESS CONVERSION TABLE

Sh°C	HB		HRc	EQUOTIP LD	HV
	Cast iron rolls	IPE			
30	197	230			
31	207	238			
32	217	245			
33	223	252			
34	229	260	20,0		
35	235	268	21,0		
36	241	275	22,1	515	
37	248	284	23,5	525	
38	254	290	24,9	535	
39	261	300	26,2	545	
40	267	310	27,6	555	
41	277	320	28,9	565	
42	289	330	30,3	575	
44	294	340	31,6	580	
45	300	347	32,3	585	
46	314	352	33,6	595	
47	320	360	34,2	600	
48	332	368	35,6	610	
49	341	372	36,9	615	
50	353	384	38,1	625	
51	366	392	39,4	635	
52	373	398	40,1	640	
53	379		40,7	645	
55	384		41,3	650	404
56	390		42	655	412
57	398		42,6	660	421

Sh°C	HB		HRc	EQUOTIP LD	HV
	Cast iron rolls	IPE			
58	404		43,2	665	429
59	412		43,8	670	437
60	419		44,4	675	446
61	427		45,1	680	455
62	440		46,3	690	464
63	447		46,9	695	474
64	454		47,5	700	484
65	461		48,1	705	494
66	476		49,3	715	504
67	490		50,5	725	514
68	497		51,1	730	523
69	506		51,7	736	533
70	515		52,2	743	544
71	525		52,9	749	555
72	532		53,3	755	566
73	555		54,7	765	577
74	562		55,2	770	589
75	570		55,8	775	601
76	579		56,4	780	613
77	588		57	785	625
78	595		57,5	790	637
79	606		58,1	795	650
80	615		58,7	800	663
81	632		59,8	810	679
82	648		60,9	820	690
83	657		61,5	825	704